

Schäumerei Ebersbach

Technisches Datenblatt / *technical data sheet*

Qualität / *quality*

V5018

Rev. 0/25.09.2014

Farben / *colors*

weiss

Raumgewicht netto

net density

DIN EN ISO 845

45 - 49 **kg/m³**

Druckspannungswert CV40

compression result

DIN EN ISO 3386

1,7 - 2,1 **kPa**

Druckverformungsrest

compression set

DIN EN ISO 1856

≤ 4 **%**

Zugfestigkeit

tensile strength

DIN EN ISO 1798

≥ 40 **kPa**

Bruchdehnung

elongation at break

DIN EN ISO 1798

≥ 100 **%**

Zertifikate / *certificates*

ÖkoTex 100:

erfüllt / *complied*

LGA - schadstoffgeprüft:

erfüllt / *complied*

Anmerkung:

Der Druckverformungsrest wird nicht bei jeder Charge gemessen.

Ein Nachweis der Brandschutzeigenschaften erfolgt nur auf Anfrage. Farb- und technische Änderungen vorbehalten.

Die technischen Daten entsprechen den Mittelwerten unserer Produktion.

Verbindliche Zusagen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch Eurofoam.

Note:

Compression set ist not always tested. Analysis of the burning characteristics on enquiry only.

Color and technical changes reserved. The technical data are average production results.

Firm commitments need a written confirmation of Eurofoam.