

# Schäumerei Ebersbach

---

## Technisches Datenblatt / *technical data sheet*

---

Qualität / *quality*

**V5018**

**Rev. 0/25.09.2014**

Farben / *colors*

weiss

---

**Raumgewicht netto**

*net density*

**DIN EN ISO 845**

45 - 49 **kg/m<sup>3</sup>**

**Druckspannungswert CV40**

*compression result*

**DIN EN ISO 3386**

1,7 - 2,1 **kPa**

**Druckverformungsrest**

*compression set*

**DIN EN ISO 1856**

≤ 4 **%**

**Zugfestigkeit**

*tensile strength*

**DIN EN ISO 1798**

≥ 40 **kPa**

**Bruchdehnung**

*elongation at break*

**DIN EN ISO 1798**

≥ 100 **%**

---

## Zertifikate / *certificates*

---

**ÖkoTex 100:**

erfüllt / *complied*

**LGA - schadstoffgeprüft:**

erfüllt / *complied*

---

### **Anmerkung:**

Der Druckverformungsrest wird nicht bei jeder Charge gemessen.

Ein Nachweis der Brandschutzeigenschaften erfolgt nur auf Anfrage. Farb- und technische Änderungen vorbehalten.

Die technischen Daten entsprechen den Mittelwerten unserer Produktion.

### **Note:**

*Compression set ist not always tested. Analysis of the burning characteristics on enquiry only.*

*Color and technical changes reserved. The technical data are average production results.*

---